



ard f.lli raccanello s.p.a. industria vernici e smalti

SCHEDA TECNICA n° 407

Cod. 1.967.0530

ardcoat C8

adesivo rasante carbonatico per sistemi di isolamento termico a cappotto

CARATTERISTICHE GENERALI

ARDCOAT C8 è un premiscelato cementizio monocomponente ideale per l'incollaggio e la rasatura in interni ed esterni di pannelli termoisolanti fra cui quelli in polistirene espanso (EPS), Stiferite, lane minerali (vetro e roccia) o sughero, destinati alla realizzazione di sistemi coibenti a cappotto.

Le elevate caratteristiche meccaniche garantiscono una stabile e tenace adesione ai pannelli coibenti, notoriamente sottoposti a deformazioni, ed ai supporti murali più diffusi come ad esempio laterizi, superfici murali intonacate, calcestruzzo ecc.

Inoltre la particolare granulometria e l'ottima lavorabilità fanno di ARDCOAT C8 una malta a rasare dotata di elevata facilità applicativa, di ottimo potere uniformante con finitura tipo intonaco civile fine.

E' idoneo anche per la realizzazione di rasature armate di superfici complanari con vecchie pitture o rivestimenti ben aderenti.

ARDCOAT C8 è conforme ai requisiti della guida tecnica europea ETAG004, è di colore grigio ma è disponibile anche nella versione bianca ARDCOAT C8 W. Cod. 1.967.0510.

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto

- Le superfici da trattare devono essere asciutte, ben coerenti, prive di polvere ed esenti da sostanze grasse, oli, cere e, nel caso di calcestruzzo, da agenti distaccanti.
- Il supporto deve avere un assorbimento d'acqua uniforme e non deve presentare irregolarità superiori ad 1 centimetro; in caso contrario provvedere ad uniformare la superficie con ARDPLAN BS o AS a seconda dello spessore necessario.
- In caso di clima caldo e secco si consiglia di inumidire il supporto prima della posa.
- In presenza di supporti sfarinanti applicare una mano di ISOREST opportunamente diluito.

Applicazione

- Impastare accuratamente una confezione di 25 kg di ARDCOAT C8 con 6,7 litri di acqua pulita evitando con cura la formazione di grumi, fino ad ottenere un impasto omogeneo di consistenza plastica. A tal fine si consiglia l'uso di un agitatore meccanico e un basso numero di giri.
- Lasciar riposare l'impasto per almeno 10 minuti, rimescolare leggermente senza aggiungere altra acqua e procedere quindi all'applicazione.

- Utilizzare ARDCOAT C8 entro 4 ore dalla realizzazione dell'impasto.
- Non applicare con temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C. Non applicare su supporti gelati o con rischio di gelo nelle 24 ore successive alla posa; evitare superfici molto bagnate, condizioni di forte insolazione o in presenza consistente di vento.
- Non applicare direttamente su superfici a base gesso.
- Applicare ARDCOAT C8 con cazzuola o spatola sulla superficie dei pannelli isolanti e farli aderire al supporto.
- Dopo almeno 48 ore rasare la superficie con ARDCOAT C8, stendere la rete d'armatura alcali resistente ed eseguire una seconda rasatura che copra perfettamente la rete. Lo spessore finale consigliato è di almeno 3 mm.
- La tassellatura può essere eseguita dopo almeno 2 giorni dalla posa del pannello; dopo 5-6 giorni dall'applicazione della rasatura si può procedere alla finitura con il rivestimento prescelto.
- Conservare il prodotto a temperatura ambiente ed al riparo dall'umidità.
- Lavare attrezzi ed apparecchiature con acqua prima che la malta indurisca.
- Il prodotto miscelato è fortemente alcalino: usare guanti ed occhiali e, in caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua. Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.

DATI TECNICI

secondo UNI EN 998-1

DIMENSIONE MASSIMA DELL'AGGREGATO	0,8 mm
MASSA VOLUMICA APPARENTE DELLA POLVERE	1480 kg/m³
MASSA VOLUMICA MALTA INDURITA DOPO 28 GG	1500 kg/m³
RESISTENZA A COMPRESSIONE DOPO 28 GG	5 N/mm²
RESISTENZA A FLESSIONE DOPO 28 GG	5 N/mm²
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE	< 0,25 kg/m²min^{0,5} (W1)
PERMEABILITÀ AL VAPORE D'ACQUA μ	< 30
MODULO DI ELASTICITÀ DINAMICO DOPO 28 GG	8500 N/mm²
ADESIONE AL SUPPORTO IN CALCESTRUZZO	1,1 N/mm² frattura tipo B
ADESIONE AL SUPPORTO IN EPS	>0,1 N/mm² frattura tipo C
TEMPO DI VITA UTILE DELL'IMPASTO (Pot-Life)	4 ore max
CONDUTTIVITÀ TERMICA λ	0,50 W/mK
REAZIONE AL FUOCO	Euroclasse A1
COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC)	< 0,001 %

CONSUMO

La resa di ARDCOAT C8 è variabile in relazione della planarità del supporto e dello spessore applicato in rasatura. Indicativamente si prevede l'utilizzo di circa 6-7 kg/m² di prodotto in polvere.

VOCI DI CAPITOLATO

ADESIVO PER CAPPOTTO

Applicazione su superfici già predisposte, di collante per cappotto a base cementizia, copolimeri sintetici insaponificabili e farine di quarzo selezionate, tipo ARDCOAT C8 con un consumo minimo di 3-5 kg/m² di prodotto in polvere.

Al m² €

RASANTE PER CAPPOTTO

Applicazione su superfici coibenti già predisposte, di rasante per cappotto a base cementizia, copolimeri sintetici insaponificabili e farine di quarzo selezionate, tipo ARDCOAT C8 con un consumo minimo di 4 kg/m² di prodotto in polvere per 3 mm di spessore.

Al m² €

RASATURE ARMATE

Applicazione su superfici murali già predisposte, di rasante a base cementizia, copolimeri sintetici insaponificabili e farine di quarzo selezionate, tipo ARDCOAT C8 con un consumo minimo di 4 kg/m² di prodotto in polvere per 3 mm di spessore.

Al m² €

*I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate. Le resistenze meccaniche sono rilevate in condizioni standardizzate che possono differire da quelle di cantiere.
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.
Revisione 2016/01*



ard · f.lli raccanello s.p.a. · industria vernici e smalti

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1^a Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it - E-mail: assistenza@ard-raccanello.it



ard f.lli raccanello s.p.a.

industria vernici e smalti

SCHEDA TECNICA n° 408

Cod. 1.967.0535

ardcoat S8

adesivo rasante siliceo per sistemi di isolamento termico a cappotto

CARATTERISTICHE GENERALI

ARDCOAT S8 è un premiscelato a base di cemento Portland di elevata qualità, sabbie silicee di origine fluviale e additivi, ideale per l'incollaggio e la rasatura in interni ed esterni di pannelli termoisolanti fra cui quelli in polistirene espanso (EPS), Stiferite, lane minerali (vetro e roccia) o sughero, destinati alla realizzazione di sistemi coibenti a cappotto.

Le elevate caratteristiche meccaniche garantiscono una stabile e tenace adesione ai pannelli coibenti, notoriamente sottoposti a deformazioni, ed ai supporti murali più diffusi come ad esempio laterizi, superfici murali intonacate, calcestruzzo ecc.

Inoltre la particolare granulometria e l'ottima lavorabilità fanno di ARDCOAT S8 una malta a rasare dotata di elevata facilità applicativa, di ottimo potere uniformante con finitura tipo intonaco civile fine.

E' idoneo anche per la realizzazione di rasature armate di superfici complanari con vecchie pitture o rivestimenti ben aderenti.

ARDCOAT S8 è conforme ai requisiti della guida tecnica europea ETAG004.

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto

- Le superfici da trattare devono essere asciutte, ben coerenti, prive di polvere ed esenti da sostanze grasse, oli, cere e, nel caso di calcestruzzo, da agenti distaccanti.
- Il supporto deve avere un assorbimento d'acqua uniforme e non deve presentare irregolarità superiori ad 1 centimetro; in caso contrario provvedere ad uniformare la superficie con ARDPLAN BS o AS a seconda dello spessore necessario.
- In caso di clima caldo e secco si consiglia di inumidire il supporto prima della posa.
- In presenza di supporti sfarinanti applicare una mano di ISOREST opportunamente diluito.

Applicazione

- Impastare accuratamente una confezione di 25 kg di ARDCOAT S8 con 6,7 litri di acqua pulita evitando con cura la formazione di grumi, fino ad ottenere un impasto omogeneo di consistenza plastica. A tal fine si consiglia l'uso di un agitatore meccanico e un basso numero di giri.
- Lasciar riposare l'impasto per almeno 10 minuti, rimescolare leggermente senza aggiungere altra acqua e procedere quindi all'applicazione.

- Utilizzare ARDCOAT S8 entro 4 ore dalla realizzazione dell'impasto.
- Non applicare con temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C. Non applicare su supporti gelati o con rischio di gelo nelle 24 ore successive alla posa; evitare superfici molto bagnate, condizioni di forte insolazione o in presenza consistente di vento.
- Non applicare direttamente su superfici a base gesso.
- Applicare ARDCOAT S8 con cazzuola o spatola sulla superficie dei pannelli isolanti e farli aderire al supporto.
- Dopo almeno 48 ore rasare la superficie con ARDCOAT S8, stendere la rete d'armatura alcali resistente ed eseguire una seconda rasatura che copra perfettamente la rete. Lo spessore finale consigliato è di almeno 3 mm.
- La tassellatura può essere eseguita dopo almeno 2 giorni dalla posa del pannello; dopo 5-6 giorni dall'applicazione della rasatura si può procedere alla finitura con il rivestimento prescelto.
- Conservare il prodotto a temperatura ambiente ed al riparo dall'umidità.
- Lavare attrezzi ed apparecchiature con acqua prima che la malta indurisca.
- Il prodotto miscelato è fortemente alcalino: usare guanti ed occhiali e, in caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua. Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.

DATI TECNICI

secondo UNI EN 998-1

DIMENSIONE MASSIMA DELL'AGGREGATO	0,8 mm
MASSA VOLUMICA APPARENTE DELLA POLVERE	1480 kg/m³
MASSA VOLUMICA MALTA INDURITA DOPO 28 GG	1500 kg/m³
RESISTENZA A COMPRESSIONE DOPO 28 GG	5 N/mm²
RESISTENZA A FLESSIONE DOPO 28 GG	5 N/mm²
ASSORBIMENTO D'ACQUA CAPILLARE	< 0,25 kg/m²min^{0,5} (W1)
PERMEABILITÀ AL VAPORE D'ACQUA μ	30
MODULO DI ELASTICITÀ DINAMICO DOPO 28 GG	8500 N/mm²
ADESIONE AL SUPPORTO IN CALCESTRUZZO	1,1 N/mm² frattura tipo B
ADESIONE AL SUPPORTO IN EPS	>0,1 N/mm² frattura tipo C
TEMPO DI VITA UTILE DELL'IMPASTO (Pot-Life)	4 ore max
CONDUTTIVITÀ TERMICA λ	0,50 W/mK
REAZIONE AL FUOCO	Euroclasse A1
COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC)	< 0,001 %

CONSUMO

La resa di ARDCOAT S8 è variabile in relazione della planarità del supporto e dello spessore applicato in rasatura. Indicativamente si prevede l'utilizzo di circa 6-7 kg/m² di prodotto in polvere.

VOCI DI CAPITOLATO

ADESIVO PER CAPPOTTO

Applicazione su superfici già predisposte, di collante per cappotto a base cementizia, copolimeri sintetici insaponificabili e farine di quarzo selezionate, tipo ARDCOAT S8 con un consumo di 3-5 kg/m² di prodotto in polvere.

Al m² €

RASANTE PER CAPPOTTO

Applicazione su superfici coibenti già predisposte, di rasante per cappotto a base cementizia, copolimeri sintetici insaponificabili e farine di quarzo selezionate, tipo ARDCOAT S8 con un consumo minimo di 4 kg/m² di prodotto in polvere per 3 mm di spessore.

Al m² €

RASATURE ARMATE

Applicazione su superfici murali già predisposte, di rasante a base cementizia, copolimeri sintetici insaponificabili e farine di quarzo selezionate, tipo ARDCOAT S8 con un consumo minimo di 4 kg/m² di prodotto in polvere per 3 mm di spessore.

Al m² €

*I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate. Le resistenze meccaniche sono rilevate in condizioni standardizzate che possono differire da quelle di cantiere.
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.
Revisione 2016/01*



ard • f.lli raccanello s.p.a. • industria vernici e smalti

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1^a Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it - E-mail: assistenza@ard-raccanello.it