



ard f.lli raccanello s.p.a.

industria vernici e smalti

SCHEDA TECNICA N° 135

0.703.9020

ironard fondo

primer riempitivo pigmentato per ironard

CARATTERISTICHE GENERALI

IRONARD FONDO è un primer murale riempitivo colorato a base di copolimeri in dispersione acquosa che lo rendono specificatamente idoneo per la finitura con CREATIVE IRONARD, pittura decorativa all'acqua ad effetto metallico dorato e argentato.

Grazie alle sue caratteristiche intrinseche, IRONARD FONDO, oltre a garantire un ottimo aggrappaggio al supporto minerale, permette l'ottenimento del miglior risultato estetico non realizzabile con una normale idropittura.

IRONARD FONDO è un prodotto inodore dotato di ottimo potere uniformante, di eccellente pennellabilità e notevole copertura.

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto

- Superfici murali degradate e incoerenti: asportare con spazzola morbida il pulviscolo e i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni con LITOSTUCCO effettuando rasate successive. Dopo 4 ore procedere con una mano di ISOLEX W o di ARDFIX e quindi, dopo ulteriori 6 ore, procedere con IRONARD FONDO.
- Superfici murali interne mai dipinte o con pitture a tempera: asportare con spazzola morbida il pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni con LITOSTUCCO effettuando rasate successive. Dopo 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente.

Isolare e uniformare tutta la superficie con una mano di ISOLEX W o ARDFIX e, dopo ulteriori 6 ore procedere con IRONARD FONDO.

Superfici murali interne già dipinte con idropitture lavabili: ripulire la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Isolare le parti stuccate con una mano di ISOLEX W o ARDFIX e, dopo ulteriori 6 ore procedere con IRONARD FONDO.

Applicazione

IRONARD FONDO può essere applicato con le modalità seguenti:

- Pennello: rimescolare a fondo il prodotto, diluire con il 25-35% in volume di acqua ed applicare incrociando le pennellate; dopo 4 ore procedere con un secondo strato di prodotto.
- Rullo: rimescolare a fondo il prodotto, diluire con il 15% in volume di acqua ed applicare incrociando le pennellate; dopo 4 ore procedere con un secondo strato di prodotto diluito con il 20% di acqua.
- IRONARD FONDO può essere sovrapplicato con CREATIVE IRONARD dopo almeno 8 ore di essiccazione

- Non applicare con umidità eccessiva e con temperature ambiente inferiori a +5°C o superiori a +35°C.
- Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.
- Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.
- Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.
Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	1650 ± 50 g/l	
VISCOSITÀ A 20°C	16.000 ± 2000 cP	
ASPETTO DEL FILM	Opaco	
COLORE	Nero	
ESSICCAZIONE A 20° C	ASCIUTTO AL TATTO	2 h
	SECCO IN PROFONDITÀ	24 h

RESA

Il ciclo di pitturazione a 2 strati comporta una resa di circa 6 m²/l. La resa indicata si riferisce a supporti lisci e mediamente assorbenti; è opportuno determinarla con una prova pratica sul supporto specifico.

VOCE DI CAPITOLATO

PRIMER UNIFORMANTE PER DECORATIVI

Applicazione, su superfici murali già predisposte, di due strati di fondo pigmentato liscio specifico per decorativi, per interno ed esterno tipo IRONARD FONDO con un consumo minimo di 0,17 l/m².

Al m² €

I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

Revisione 2015/06



ard · f.lli raccanello s.p.a. · industria vernici e smalti

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1^a Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it – E-mail: assistenza@ard-raccanello.it