



# ard f.lli raccanello s.p.a.

## industria vernici e smalti

SCHEDA TECNICA N° 156

SERIE 1.565.

### creative ard lime rasato

rivestimento minerale ad effetto marmorino

#### CARATTERISTICHE GENERALI

E' un rivestimento murale, costituito da cariche minerali e grassello di calce modificato, con il quale si può ottenere un aspetto opaco o semilucido in relazione alle modalità applicative.

E' indicato come finitura protettiva ad effetto "marmorino" per pareti intonacate a civile "fine".

Il prodotto può essere parzialmente liscio con spatola di acciaio inox, ottenendo un rivestimento molto compatto e di aspetto gradevole, con discreta resistenza all'acqua e agli agenti atmosferici, mantenendo comunque una ottima permeabilità al vapore d'acqua.

Può essere utilizzato come mano di fondo a rasare, con mano a finire di CREATIVE ARD LIME R.

Va comunque ricordato che è sconsigliato l'utilizzo di pitture a base di calce su superfici esterne particolarmente esposte all'acqua meteorica o in presenza di atmosfere industriali.

#### NORME D'IMPIEGO

##### Preparazione del supporto

Le superfici devono essere perfettamente pulite e spazzolate, esenti da particelle facilmente distaccabili.

- Superfici minerali non verniciate: si consiglia di mantenere le superfici costantemente bagnate, in special modo quando il sottofondo è molto assorbente e con temperature elevate.
- Superfici minerali già pitturate con pitture a tempera: ripulire accuratamente la superficie da polvere o sporcizia e stuccare le imperfezioni con LITOSTUCCO. Dopo la carteggiatura isolare tutta la superficie con uno strato di ISOLEX W o ARDFIX; attendere almeno 4 ore ed applicare CREATIVE FONDO.
- Superfici murali interne già dipinte con idropitture lavabili: ripulire la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Isolare le sole parti stuccate con uno strato di ISOLEX W o ARDFIX; dopo almeno 4 ore procedere con CREATIVE FONDO.

##### Applicazione

- Rasare con taloscia di acciaio inox in due o più passate sino ad ottenere una superficie uniforme. Intervallare le varie rasate di almeno 6 ore. La liscatura si può effettuare sull'ultima rasata prima che il prodotto sia completamente asciutto, lamando ripetutamente con taloscia più piccola.
- La tonalità di tinta ottenuta dipende fortemente dalle condizioni atmosferiche e dall'assorbimento del supporto.
- Applicare CREATIVE ARD LIME RASATO con temperatura compresa fra +5°C e +35°C.
- Conservare a temperatura ambiente (+5°/+40°C) in contenitori originali sigillati.

- Teme il gelo.
- Se immagazzinato per lungo tempo CREATIVE ARD LIME RASATO tende ad addensare, per cui necessita di una vigorosa agitazione prima dell'applicazione.
- CREATIVE ARD LIME RASATO è un prodotto inserito nel sistema tintometrico WIZARD.
- Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi, nel qual caso lavare immediatamente con acqua.
- Usare guanti ed occhiali.
- Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.  
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

## DATI TECNICI

TIPO DI LEGANTE	<b>grassello di calce stagionato modificato con legante sintetico in emulsione acquosa</b>
PESO SPECIFICO	<b>1610 ± 50 g/l</b>
VISCOSITÀ A 20°C	<b>160.000 ±20.000 cP</b>
ESSICCAZIONE A 20°C *	<b>12-14 h</b>

\* Le caratteristiche finali si ottengono dopo 3-4 settimane, tempo necessario per la carbonatazione della calce.

## RESA

Il ciclo di pitturazione comporta una resa di 0,8 m<sup>2</sup>/kg circa.

## VOCE DI CAPITOLATO

**RIVESTIMENTO MINERALE AD EFFETTO "MARMORINO"**  
 Applicazione con taloscia su superfici già predisposte di due strati di rivestimento minerale ad effetto "marmorino" a base di idrato di calcio e pigmenti solidi alla luce ed all'esterno, tipo CREATIVE ARD LIME RASATO, con consumo indicativo di 1,2 kg/m<sup>2</sup>.  
 Al m<sup>2</sup> €.

*I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.*

*Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.  
 Revisione 2015/06*



**ard · f.lli raccanello s.p.a. · industria vernici e smalti**

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1<sup>a</sup> Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)  
 Fax 049.773749 – [www.ard-raccanello.it](http://www.ard-raccanello.it) - E-mail: [assistenza@ard-raccanello.it](mailto:assistenza@ard-raccanello.it)