



ard f.lli raccanello s.p.a.

industria vernici e smalti

SCHEDA TECNICA N° 199

Cod. 0.585.1010

paintgum 7 fill

impregnante isolante riempitivo a solvente per esterno

CARATTERISTICHE GENERALI

PAINTGUM 7 FILL è un fondo murale a base di leganti insaponificabili, sabbie minerali a granulometria selezionata e solventi a basso impatto odoroso.

L'elevato contenuto di legante e l'impiego di solventi d'adeguata tensione superficiale consentono al prodotto di penetrare attraverso la rete capillare del supporto, nelle zone più profonde della muratura. E' pertanto in grado di consolidare in profondità superfici murali degradate e di aderire tenacemente anche a supporti molto compatti. L'elevato potere riempitivo permette di uniformare superfici a rugosità eterogenea, regolarizzando l'assorbimento del supporto e creando i presupposti ideali per la finitura.

Per le sue specifiche caratteristiche PAINTGUM 7 FILL è particolarmente indicato per superfici rappezzate in cemento armato e prefabbricato.

E' inattaccabile da muffe e da microrganismi e, non contenendo acqua, può essere applicato e immagazzinato anche con temperatura ambiente prossime a 0°C.

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto

- Superfici murali non sfarinanti: controllare che il muro sia perfettamente asciutto e ripulire accuratamente, asportando ogni traccia di polvere o sporcizia. Stuccare le grosse imperfezioni del muro (fori, crepe o cavillature) con ARDPLAN AS o ARDPLAN BS ed attendere sino a completa stagionatura. Dopo almeno 24 ore dall'applicazione di PAINTGUM 7 FILL si può procedere con la finitura.
- Superfici murali sfarinanti o incoerenti: asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente e le eventuali efflorescenze. Ripulire accuratamente da polvere e sporcizia, controllare che il muro sia perfettamente asciutto e stuccare eventuali imperfezioni con i prodotti citati sopra; consolidare la superficie con una mano di ISOLEX pronto all'uso. L'isolante a solvente deve essere applicato in modo uniforme e senza colature. Chiazze di aspetto traslucido, originate da accumulo superficiale di prodotto devono essere accuratamente evitate; in caso contrario la finitura risulterebbe esteticamente compromessa da chiazze o da zone ad opacità inadeguate. Dopo almeno 12 ore si può procedere con 1 mano di PAINTGUM 7 FILL e dopo ulteriori 24 ore con la finitura.

Applicazione

PAINTGUM 7 FILL può essere applicato con i mezzi e le modalità seguenti:

- Pennello: rimescolare a fondo il prodotto e diluirlo con il 20-25% in volume di Diluente ARD cod. 0.970.0030.
- Rullo rasato: rimescolare e diluire con 15-20% in volume di Diluente ARD cod. 0.970.0030.

Le percentuali di diluizione possono variare in funzione della ruvidità e del grado di assorbimento del supporto. Si sconsiglia di mantenere inutilizzato il prodotto diluito per lunghi periodi. La posa va realizzata incrociando le passate al fine di ottenere una distribuzione uniforme del materiale.

- Per ottenere un risultato esteticamente valido e non compromesso da chiazze o rimosioni, è assolutamente necessario che l'intervallo di tempo intercorrente tra l'applicazione di PAINTGUM 7 FILL e delle finiture sia tale da consentire la completa evaporazione dei solventi. Tale intervallo dovrà essere di almeno 24 ore se la temperatura ambientale minima è di 15°C; con l'abbassarsi della temperatura, dovrà essere convenientemente prolungato sino a giungere a 60 e più ore per temperature minime prossime a 0°C.
- Qualora il prodotto sia stoccato a temperature prossime a 0°C è opportuno effettuare la diluizione con DILUENTE SINTETICO RAPIDO cod. 0.976.0040.
- Evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole o in presenza di forte ventilazione.
- Se l'applicazione viene effettuata in luogo poco aerato è necessario provvedere ad una adeguata ventilazione dell'ambiente.
- PAINTGUM 7 FILL è un prodotto inserito nei sistemi tintometrici 16COLOURS e WIZARD.
- Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con Diluente ARD cod. 0.970.0030.
- L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente non garantisce l'adesione del prodotto al supporto, pertanto è necessario un intervento preventivo di risanamento della muratura.
- Il prodotto è infiammabile. Devono essere rispettate le Norme di Sicurezza vigenti, sia per il trasporto sia per lo stoccaggio che per l'applicazione. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.

Per ulteriori informazioni si veda la relativa Scheda di Sicurezza.

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	1320 ÷ 1370 g/l	
VISCOSITÀ A 20°C	7500 ÷ 9000 cP	
NATURA DEL LEGANTE	copolimeri stirolo-acrilici	
ASPETTO DEL FILM	ruvido e opaco	
ESSICCAZIONE A 20°C	ASCIUTTO AL TATTO	2 h
	SECCO IN PROFONDITÀ	48 h
PUNTO D'INFIAMMABILITÀ		+ 39°C

RESA

La pitturazione con una mano comporta una resa variabile fra i 4 ed i 6 m²/litro in funzione della ruvidità e del grado di assorbimento del supporto. La resa precisa deve essere determinata mediante prova pratica.

VOCE DI CAPITOLATO**FONDO PIGMENTATO RIEMPITIVO A SOLVENTE.**

Applicazione su superfici murali già predisposte di uno strato di pittura protettiva ad alta copertura a base di copolimeri stirolo acrilici plastificati in soluzione, ed inerti minerali selezionati tipo PAINTGUM 7 FILL con un consumo minimo di 0,2 l/m².
Al m² €.



ard · f.lli raccanello s.p.a. · industria vernici e smalti

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1^a Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it - E-mail: assistenza@ard-raccanello.it