



ard f.lli raccanello s.p.a.

industria vernici e smalti

SCHEDA TECNICA N° 31

SERIE 0.025

base

sottosmalto per legno e ferro

CARATTERISTICHE GENERALI

BASE è una pittura di fondo con doppia efficacia: è riempitiva e anticorrosiva; questo la rende idonea sia per superfici in legno che di ferro in ambiente interno ed esterno.

Ha un ottimo potere riempitivo, buona aderenza, carteggiabilità e dilatazione; essicca rapidamente sia in superficie che in profondità.

E' ideale anche per l'applicazione su manufatti in ferro o ghisa (es. termosifoni) perché oltre che riempitiva è dotata di potere anticorrosivo.

E' indicata per applicazione su manufatti in legno perché protegge dall'aggressione di muffe e funghi difendendo l'integrità del supporto.

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto

- Superfici in legno: rimuovere le eventuali vecchie pitture non aderenti mediante carteggiatura. Stuccare le imperfezioni (nodi, giunzioni, chiodature, fessurazioni, ecc.) con uno stucco sintetico oppure, per lavori all'interno, con LITOSTUCCO operando con rasate successive. Dopo 24 ore o, rispettivamente, 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate, ripulire ed applicare una mano di BASE.

Lasciare trascorrere 24 ore e levigare tutta la superficie con carta vetrata fine, ripulire accuratamente e, se necessario, applicare una seconda mano di BASE. Dopo 24 ore procedere alla finitura con due strati di smalto brillante (NEOARD serie 0.154., TEMA LUCE serie 0.135., ARDEOL serie 0.151.) o satinato (ARDSILK serie 0.250., TEMA SETA serie 0.235.).

- Superfici in ferro o in ghisa: asportare mediante spazzola metallica e tela smeriglio eventuali vecchie pitture e/o scaglie di laminazione poco aderenti ed ogni traccia di ruggine. Ripulire accuratamente tutta la superficie ed applicare una o due mani di BASE. Lasciar trascorrere 24 ore e levigare, se necessario, la superficie con carta vetrata fine; ripulire accuratamente e, se necessario, applicare una seconda mano di BASE. Dopo 24 ore procedere con lo smalto di finitura.

Applicazione

BASE può essere applicato con i mezzi e le modalità seguenti:

- Pennello: rimescolare accuratamente il prodotto, diluirlo con il 6-8% in volume di Diluente ARD cod. 0.970.0030 ed applicarlo in strati sottili. Tra una mano e la successiva attendere almeno 12 ore.
- Pistola a spruzzo: utilizzare un massimo dell' 8% in volume di Diluente ARD 0.976.0040 adottando impianti o attrezzature adeguate. Tra uno strato ed il successivo è opportuno lasciar trascorrere almeno 12 ore.

- Per evitare rimozioni, BASE non deve essere sopravverniciato con prodotti diluiti con Diluente Nitro.
 - BASE può essere tinteggiato con smalti alchidici ARD brillanti, satinati, oppure con i coloranti universali COLORATUTTO serie 0.951.
 - Durante l'applicazione, soprattutto a spruzzo, provvedere ad una adeguata ventilazione dell'ambiente.
 - Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con Diluente ARD 0.970.0030.
 - Il prodotto è infiammabile. Devono essere rispettate le Norme di Sicurezza vigenti, sia per il trasporto sia per lo stoccaggio che per l'applicazione. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.
- Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	1415 ± 50 g/l	
VISCOSITÀ A 20°C	43 ± 3s Tazza DIN n. 6	
RESIDUO SECCO IN VOLUME	50-52%	
ASPETTO DEL FILM	opaco	
COLORE	bianco	
CARTEGGIABILITÀ	dopo minimo 12 h	
ESSICCAZIONE A 20°C	FUORI POLVERE	2 h
	ASCIUTTO AL TATTO	3-4 h
	SECCO IN PROFONDITÀ	48 h
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	+ 39° C	

RESA

Per uno strato di BASE avente, ad essiccazione completa, lo spessore di 40 micron, la resa è di 11 m²/l.
Tale spessore è normalmente ottenibile con:

- 1 strato a pennello

oppure con:

- 1 strato con pistola a spruzzo ad aria.

VOCE DI CAPITOLATO

SOTTOSMALTO PER LEGNO E FERRO

Pittura di fondo opaca, anticorrosiva ad alto riempimento per ferro e legno con caratteristiche di antimuffa.

Applicazione ad una o due mani, su fondo già predisposto, di sottosmalto anticorrosivo e fondo riempitivo per ferro e legno tipo BASE cod. 0.025.1010 per esterno ed interno, con un consumo minimo di 0,10 l/m².

Al m² €.

I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

Revisione 2016/02



ard · f.lli raccanello s.p.a. · industria vernici e smalti

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1^a Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it - E-mail: assistenza@ard-raccanello.it