



ard f.lli raccanello s.p.a.

industria vernici e smalti

SCHEDA TECNICA N° 41

COD. 1.057.1010

idrostucco

rasante rapido per superfici murali

CARATTERISTICHE GENERALI

E' uno stucco a basso spessore morbido, facilmente spatolabile e dotato di un buon potere riempitivo; essicca rapidamente con ridotta contrazione di volume ed è carteggiabile con estrema facilità.

IDROSTUCCO è specifico per rasature in interni su intonaci e su vecchi rivestimenti bucciati anche già verniciati; è particolarmente indicato per ambienti industriali del settore alimentare conformi alle disposizioni del Regolamento CE n°852/2004 (protocollo HACCP) dove conferisce alle superfici la planarità essenziale a garantire un elevato grado di pulibilità e disinfezione.

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto

- Pareti interne finite a intonaco civile: ripulire accuratamente la superficie, assicurarsi che sia asciutta ed applicare IDROSTUCCO con taloscia, operando con rasate successive. Dopo 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare eventuali irregolarità, ripulire accuratamente ed isolare con una mano di ARDFIX oppure di BIANCOFIX isolante fissativo coprente. Lasciar trascorre almeno 4 ore e procedere con il prodotto di finitura.
- Superfici murali già verniciate: IDROSTUCCO assicura normalmente un'ottima adesione su vecchi rivestimenti a lucido diretto e su smalti tradizionali. Tuttavia, vista la variabilità delle possibili condizioni dei supporti, si consiglia una verifica dell'adesione ed una eventuale carteggiatura. In tutti i casi è necessario garantire una adeguata pulizia delle superfici e l'assenza di untuosità e tracce di grasso.
- IDROSTUCCO è appositamente studiato per esaltare le proprietà degli smalti idrodiluibili ARD (linea TEMA o linea IDROSMALTO) realizzando così superfici di grande pregio estetico e funzionale.

Applicazione

- IDROSTUCCO è pronto all'uso e va lavorato a taloscia o spatola. Per esigenze particolari è possibile ammorbidire la pasta diluendola con modeste quantità d'acqua. Applicarlo effettuando rasate successive a bassi spessori intervallate di 1 ora; per un buon risultato si consiglia di non superare, con ogni rasata, lo spessore di 0,5 mm. Dopo 6 ore dall'ultima rasata, procedere eventualmente con la carteggiatura a secco.

- Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C; evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole.
 - Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.
 - Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.
 - Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente
- Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	1680 ± 50 g/l	
COLORE	bianco	
CARTEGGIABILITÀ	dopo 6 h	
ESSICCAZIONE A 20°C	ASCIUTTO AL TATTO	1 h
	SECCO IN PROFONDITÀ	8 h

RESA

Per uno strato di IDROSTUCCO, avente ad essiccazione completa, lo spessore di 0,5 mm la resa è di 1 m²/kg.

VOCE DI CAPITOLATO

IDROSTUCCO RAPIDO PER SUPERFICI MURALI.

Applicazione su superfici murali di stucco ad acqua riempitivo a spatola a base di resine sintetiche in dispersione acquosa e cariche inerti tipo IDROSTUCCO con un consumo minimo previsto di 2,5 kg/m².

Al m² €.

*I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.
Revisione 2014/10*



ard · f.lli raccanello s.p.a. · industria vernici e smalti

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1^a Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it - E-mail: assistenza@ard-raccanello.it