



# ard f.lli raccanello s.p.a.

## industria vernici e smalti

SCHEDA TECNICA N° 67

COD. 0.527.1010

### traspira

**Idropittura traspirante idrorepellente supercoprente Solvent Free**

#### CARATTERISTICHE GENERALI

TRASPIRA è una pittura murale di elevata traspirabilità, forte potere coprente e elevato punto di bianco. TRASPIRA è inodore ed è pensata per la salvaguardia della salute di coloro che vivono nei locali pitturati, degli applicatori e dell'ambiente in generale.

L'elevata traspirabilità consente finiture interne che lasciano migrare il vapore d'acqua dall'interno verso l'esterno evitando la formazione di condensa.

TRASPIRA, oltre ad un ottimo potere coprente e punto di bianco possiede una buona pennellabilità e distensione, rendendo la superficie perfettamente liscia e vellutata.

#### NORME D'IMPIEGO

##### Preparazione del supporto

- Superfici murali interne mai dipinte: spazzolare accuratamente asportando polvere, sporcizia ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni, (fori, crepe e cavillature) con LITOSTUCCO operando con rasate successive; dopo 24 ore, controllare che il muro sia perfettamente asciutto. La scelta dell'isolante va verificata in funzione delle condizioni del supporto: nella generalità dei casi impiegare ISOLEX W o ARDFIX e, nel caso di superfici particolarmente scure, usare BIANCOFIX isolante fissativo coprente; a superficie asciutta applicare due mani di TRASPIRA.
- Pareti interne già dipinte con pitture a tempera: ripulire accuratamente la superficie da polvere e sporcizia e stuccare le eventuali imperfezioni con LITOSTUCCO, procedendo come sopra indicato. Dopo la carteggiatura, isolare le parti stuccate con una mano di ARDFIX, attendere 4 ore ed applicare TRASPIRA.
- Pareti interne già dipinte con idropitture lavabili: ripulire la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare; isolare le parti stuccate con una mano di ARDFIX e dopo 4 ore procedere con TRASPIRA.

##### Applicazione

TRASPIRA può essere applicata con i mezzi e le modalità seguenti:

- Pennello: rimescolare accuratamente il prodotto, diluirlo con il 30-40% in volume di acqua ed applicarlo incrociando le pennellate; dopo 2-3 ore procedere con una seconda mano diluendo TRASPIRA con il 25-35% in volume di acqua.
- Rullo: diluire con il 25-35% in volume di acqua. TRASPIRA può essere facilmente tinteggiata con le tinte pronte di IDROPAINT, oppure con universali COLORATUTTO. Per non alterare la traspirabilità di TRASPIRA è opportuno derivarne solo tinte tenui che comportino un esiguo impiego di colorante.

- Pistola a spruzzo senz'aria (Airless Spray): indicativamente diluire con il 25-35% in volume di acqua adottando un ugello di diametro 0,25 mm.
- Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.
- Lavare attrezzi ed apparecchiatura, subito dopo l'uso, con acqua.
- Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a +5°C o +35°C.
- TRASPIRA è inserito nei sistemi tintometrici 16COLOURS e WIZARD.
- Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.  
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

## DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	1700 ± 50 g/l	
VISCOSITÀ A 20°C	15.000 ± 2000 cP	
ASPETTO DEL FILM	opaco	
COLORE	bianco	
ESSICCAZIONE A 20° C	ASCIUTTO AL TATTO	2 h
	SECCO IN PROFONDITÀ	24 h

## RESA

Il ciclo di pitturazione a due mani comporta una resa di circa 5 m<sup>2</sup>/litro; su supporti molto ruvidi od assorbenti il consumo può essere più elevato.

## VOCE DI CAPITOLATO

### IDROPITTURA TRASPIRANTE SUPERCOPRENTE INODORE ESENTE DA SOLVENTI

Applicazione su superfici murali interne già predisposte di due strati di idropittura traspirante super coprente a base di copolimeri sintetici in dispersione acquosa e pigmenti coprenti tipo TRASPIRA con un consumo di 0,2 l/m<sup>2</sup>.

Al m<sup>2</sup> €

*I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.*

*Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.*

Revisione 2016/03



**ard · f.lli raccanello s.p.a. · industria vernici e smalti**

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1<sup>a</sup> Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)  
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it – E-mail: assistenza@ard-raccanello.it