



ard f.lli raccanello s.p.a.

industria vernici e smalti

SCHEDA TECNICA N° 69

SERIE 0.506.

maison

idropittura superlavabile per esterno e interno

CARATTERISTICHE GENERALI

MAISON è una pittura murale ad alte prestazioni caratterizzata da ottima resistenza al lavaggio e ritoccabilità, elevato potere coprente, eccezionale bianchezza e buona permeabilità al vapore acqueo. E' facile da applicare e, essendo dotata di buona dilatazione, conferisce alle superfici trattate un piacevole aspetto opaco e vellutato.

MAISON è un prodotto molto versatile, pensato per la pitturazione di intonaci civili ma anche di pannelli prefabbricati, gesso e cartongesso.

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto

- Superfici murali interne mai dipinte: asportare con spazzola morbida il pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni con LITOSTUCCO effettuando rasate successive. Dopo 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente.

Se la superficie non è particolarmente sfarinante si può procedere direttamente con 2 mani di MAISON. Diversamente preparare la superficie applicando preventivamente ISOLEX W o ARDFIX diluito in funzione delle condizioni del supporto.

- Superfici murali interne già dipinte con idropitture lavabili: ripulire la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Isolare le parti stuccate con uno strato di ARDFIX; dopo 4 ore procedere con MAISON.

Applicazione

MAISON può essere applicata con i mezzi e le modalità seguenti:

- Pennello: rimescolare a fondo il prodotto, diluire con il 35-40% in volume di acqua, miscelare ancora molto bene ed applicare incrociando le pennellate; dopo 3 ore procedere con il secondo strato, diluendo con il 30-35% in volume di acqua.
- Rullo: diluire con il 25-30% in volume di acqua. L'applicazione a rullo è particolarmente consigliata nel caso di tinte medie e scure. Nel caso di applicazioni su gesso e cartongesso si consiglia una diluizione massima del 20%.
- Pistola a spruzzo senz'aria (Airless Spray): indicativamente diluire con il 15-20% in volume di acqua adottando un ugello di diametro 0,25 mm.
- Maison è inserito nei sistemi tintometrici 16COLOURS e WIZARD.
- Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiori a +5°C o superiori a +35°C.
- Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.
- Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.
- Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.

Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO		1580 ± 50 g/l
VISCOSITÀ A 20°C		12.000 ± 1500 cP
ASPETTO DEL FILM		Opaco
COLORE		Bianco
ESSICCAZIONE A 20° C	ASCIUTTO AL TATTO	2 h
	SECCO IN PROFONDITÀ	24 h
RESISTENZA AL LAVAGGIO	EN 13300	Classe 2
PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO	EN ISO 7783-1 E 2	Classe V₁ (alta)

RESA

Il ciclo di pitturazione a 2 strati comporta una resa di circa 7 m²/l. La resa indicata si riferisce a supporti lisci e mediamente assorbenti; è opportuno determinarla con una prova pratica sul supporto specifico.

VOCE DI CAPITOLATO**IDROPITTURA SUPERLAVABILE PER ESTERNI E INTERNI**

Applicazione, su superfici murali già predisposte, di due strati di idropittura lavabile per esterno e interno tipo MAISON con un consumo minimo di 0,14 l/m².

Al m² €

I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

Revisione 2016/11



ard · f.lli raccanello s.p.a. · industria vernici e smalti

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1^a Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it – E-mail: assistenza@ard-raccanello.it