



ard f.lli raccanello s.p.a.

industria vernici e smalti

SCHEDA TECNICA n° 72

Codice 0.544.1010

ard interni

idropittura professionale supercoprente

CARATTERISTICHE GENERALI

ARD INTERNI è una idropittura professionale supercoprente bianchissima per interni, dotata di rilevanti requisiti prestazionali: eccezionale copertura, ottima permeabilità al vapore, aspetto antiriflesso, facile da applicare e liscia al tatto. E' molto indicata per finiture di pregio su pareti interne.

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto

- Pareti interne mai dipinte: asportare con spazzola di saggina il pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con LITOSTUCCO, operando con rasate successive. Dopo 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente.
La scelta dell'isolante va verificata in funzione delle condizioni del supporto: nella generalità dei casi impiegare ISOLEX W o ARDFIX e, nel caso di superfici particolarmente scure, usare BIANCOFIX isolante fissativo coprente 0.079.1010; a superficie asciutta applicare due mani di ARD INTERNI.
- Pareti interne già dipinte con pitture a tempera: ripulire accuratamente la superficie da polvere o sporcizia e stuccare le eventuali imperfezioni con LITOSTUCCO, procedendo come sopra indicato. Dopo la carteggiatura, isolare le parti stuccate con una mano di ARDFIX; se il supporto è molto sfarinante o parzialmente degradato, è necessario trattare tutta la superficie con ISOLEX W. Dopo 4 ore applicare ARD INTERNI.
- Pareti interne già dipinte con idropitture lavabili: ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Isolare le parti stuccate con una mano di ARDFIX; dopo 4 ore procedere con ARD INTERNI.

Applicazione

ARD INTERNI può essere applicato con i mezzi e le modalità seguenti:

- Pennello: rimescolare accuratamente il prodotto, diluirlo con il 45-55% in volume di acqua ed applicarlo incrociando le pennellate; dopo 1-2 ore procedere con la seconda mano, diluendo ARD INTERNI con acqua al 40-50% in volume.
- Rullo: diluire con il 25-35% in volume di acqua.
- Pistola a spruzzo senz'aria (Airless Spray): indicativamente diluire con il 25-35% in volume di acqua adottando un ugello di diametro 0,25 mm.

- ARD INTERNI può essere agevolmente tinteggiata con i coloranti universali COLORATUTTO serie 0.951, oppure con IDROPAINT serie 0.502.
- Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.
- Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.
- Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C.
- Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	1730 ± 50 g/l	
VISCOSITÀ A 20°C	24.000 ± 2000 cP	
ASPETTO DEL FILM	Opaco	
COLORE	Bianco	
ESSICCAZIONE A 20° C	ASCIUTTO AL TATTO	1,5 h
	SECCO IN PROFONDITÀ	24 h

RESA

Il ciclo di pitturazione a due mani comporta una resa di circa 4,5-5 m²/l.

La resa indicata si riferisce a supporti lisci e mediamente assorbenti, è opportuno determinarla con una prova pratica sul supporto specifico.

VOCE DI CAPITOLATO

IDROPITTURA PROFESSIONALE SUPERCOPRENTE.

Applicazione su superfici interne già predisposte di due strati di idropittura murale supercoprente per interni a base di copolimeri sintetici e pigmenti coprenti tipo ARD INTERNI con un consumo minimo di 0,21 l/m².

Al m² €.

I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

Revisione 2016/03



ard · f.lli raccanello s.p.a. · industria vernici e smalti

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1^a Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it – E-mail: assistenza@ard-raccanello.it