



SERIE 1.749.

## creative metal

finitura decorativa all'acqua ad effetto metallo

### CARATTERISTICHE GENERALI

CREATIVE METAL è un rivestimento decorativo di alto pregio che permette di ottenere finiture ad effetto "metallo liquido". Il prodotto è caratterizzato da una base neutra, composta da resine acril-uretaniche, cui va addizionata una selezione di polveri metalliche, a seconda del tipo di effetto desiderato (acciaio, oro, ottone o rame). Dedicato all'arredo da interni, CREATIVE METAL permette di ottenere superfici in vero metallo, valorizzando gli ambienti con decorazioni materiche originali e personalizzabili.

### NORME D'IMPIEGO

#### Preparazione del supporto

- Superfici murali interne già dipinte: ripulire la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Isolare le parti stuccate con una mano di ISOLEX W o ARDFIX e, dopo ulteriori 6 ore procedere con uno strato di CREATIVE FONDO. A superficie asciutta applicare due o più strati di CREATIVE METAL.
- Superfici in legno o pannelli truciolari mai verniciati: ripulire la superficie già levigata e livellare le imperfezioni (nodi, giunzioni, chiodature, fessurazioni, ecc.) con rasate successive di LITOSTUCCO. Carteggiare, ripulire ed applicare uno o due strati di CREATIVE FONDO; a superficie asciutta procedere all'applicazione di CREATIVE METAL.

#### Applicazione

- Preparazione prodotto: dosare in rapporto 1:1 in peso la polvere metallica (Base B) lentamente all'interno della base neutra (Base A), sotto agitazione tramite miscelatore elettrico a bassi giri o manualmente, fino all'ottenimento di un composto omogeneo e senza grumi.
- Pronto all'uso. Se necessario, aggiungere max 2% in peso di acqua.
- La miscela, se chiusa bene, è utilizzabile per 24-48 ore.
- Stendere il prodotto con spatola in acciaio inox sulla superficie, lisciando o calibrando le quantità secondo l'effetto estetico desiderato.
- Dopo 4-6 ore, a essiccazione avvenuta, applicare un secondo strato di materiale secondo le medesime modalità.
- Dopo almeno 12-18 ore, verificando che il prodotto sia perfettamente asciutto, è possibile procedere alla lisciatura superficiale. Utilizzare dischi lucidanti in carburo di silicio di grana 500, 1000 e 3000 (in questo ordine), mediante lucidatrice dotata di aspirazione.

- È anche possibile utilizzare grane intermedie, al fine di aumentare la compattezza dell'effetto finale.
- Si raccomanda di utilizzare grane abrasive via via più fini, per evitare possibili strisciature superficiali.
- Al termine della lavorazione, pulire la superficie con un panno in microfibra per rimuovere eventuali residui metallici.

### Avvertenze

- Non applicare su supporti con presenza di umidità di risalita o efflorescenze.
- Non eseguire l'applicazione in ambienti molto riscaldati o quando l'umidità ambiente è tale da provocare condensa.
- Se in fase di lucidatura le carte abrasive tendono ad impastarsi, attendere la perfetta essiccazione del prodotto.
- Non applicare su superfici orizzontali (come pavimenti o banconi).
- Non applicare su superfici a contatto diretto con acqua.
- Non calpestabile.
- Non applicare con temperature inferiori a + 5°C o superiori a 35 °C.
- Conservare i prodotti al riparo dal gelo.
- Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.

### DATI TECNICI

PESO SPECIFICO		<b>1150 ± 50 g/l</b>
ESSICCAZIONE A 20° C	ASCIUTTO AL TATTO	<b>4 h</b>
	SECCO IN PROFONDITÀ	<b>18-24 h</b>

### RESA

Il ciclo di pitturazione a due strati di CREATIVE METAL comporta una resa di circa 1,5 m<sup>2</sup>/kg (Base A + Base B). La resa può variare considerevolmente a seconda del supporto e dell'effetto estetico desiderato.

### VOCE DI CAPITOLATO

**FINITURA DECORATIVA ALL'ACQUA A EFFETTO METALLO**  
 Applicazione su superfici murali interne già predisposte di due strati con applicazione a spatola inox di finitura decorativa all'acqua ad effetto metallo liquido tipo CREATIVE METAL, con un consumo di circa 0,67 kg/m<sup>2</sup>  
 Al m<sup>2</sup> €.

*I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.  
 Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.  
 Revisione 2024/10*



ard raccanello s.p.a.

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1<sup>a</sup> Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)  
 Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it - E-mail: assistenza@ard-raccanello.it