



**IDROSMALTO LUCIDO**  
s. 0.137

**IDROSMALTO SATINATO**  
s. 0.237

**IDROSMALTO OPACO**  
s. 0.238

## SMALTO IDRODILUIBILE ANTIMUFFA PER SUPERFICI MURALI

MOULDPROOF WATER-DILUTABLE ENAMEL FOR MURAL SURFACES



**IDROSMALTO LUCIDO**  
s.0.137

smalto idrodilubile antimuffa per superfici murali  
water-dilutable mould resistant enamel for walls

### INDICAZIONI PER L'UTILIZZO

5-15% in volume di acqua  
5-15% in water volume

5-10% in volume di acqua  
5-10% in water volume

**m<sup>2</sup>/l** circa 7-8 m<sup>2</sup>/l con due strati  
approx. 7-8 m<sup>2</sup>/l with two layers

intervallo tra i due strati 6 ore  
allow 6 hrs between layers

Scannerizza il QR code per consultare la scheda tecnica.



**IDROSMALTO SATINATO**  
s.0.237

smalto idrodilubile antimuffa per superfici murali  
water-dilutable mould resistant enamel for walls

### INDICAZIONI PER L'UTILIZZO

5-15% in volume di acqua  
5-15% in water volume

5-10% in volume di acqua  
5-10% in water volume

**m<sup>2</sup>/l** circa 7-8 m<sup>2</sup>/l con due strati  
approx. 7-8 m<sup>2</sup>/l with two layers

intervallo tra i due strati 6 ore  
allow 6 hrs between layers



**IDROSMALTO OPACO**  
s.0.238

smalto idrodilubile antimuffa per superfici murali  
water-dilutable mould resistant enamel for walls

### INDICAZIONI PER L'UTILIZZO

5-15% in volume di acqua  
5-15% in water volume

5-10% in volume di acqua  
5-10% in water volume


**m<sup>2</sup>/l** circa 7-8 m<sup>2</sup>/l con due strati  
approx. 7-8 m<sup>2</sup>/l with two layers

intervallo tra i due strati 6 ore  
allow 6 hrs between layers



### REQUISITI PRESTAZIONALI IDROSMALTO


IDROSMALTO PERFORMANCE REQUIREMENTS



**Ottima resistenza al lavaggio**  
Optimum wash resistance



**Bassa odorosità**  
Basso impatto ecologico  
Low odor  
Low environmental impact



**Resistenza al lavaggio con detergenti igienizzanti no alcohol**  
Resists washing with non alcoholic hygienizing detergents



ard raccanello s.p.a.  
via 1<sup>a</sup> strada, 13 • 35129 Padova  
tel. +39 049 8030000

ARD-RACCANELLO.IT  
Instagram Facebook LinkedIn



# LINEA IDROSMALTO

**SMALTO IDRODILUIBILE ANTIMUFFA PER SUPERFICI MURALI**

MOULDPROOF WATER-DILUTABLE ENAMEL FOR MURAL SURFACES



## Certificazione UNI 11021

UNI 11021 Certification

I risultati delle prove effettuate, secondo la norma UNI 11021, sono riassunti nella seguente tabella:

The results of the tests conducted, in accordance with the UNI 11021 standards, are indicate in the following table:

N° N°	Prova Test	Metodo di misura Method	Valore misurato Value measured			Valore specificato Specific value
<b>REQUISITI ESSENZIALI</b> ESSENTIAL REQUIREMENTS						
			<b>LUCIDO</b> GLOSSY	<b>SATINATO</b> SATINY	<b>OPACO</b> MATT	
7.1	Presa di sporco Dirt pick-up	UNI 10792	ΔL=1,03	ΔL=1,56	ΔL=2,09	ΔL<3,0
7.2	Cessione di odore Odour limit	Appendice A Appendix A	0,25	0,60	0,75	<1
<b>REQUISITI PARTICOLARI</b> SPECIAL REQUIREMENTS						
8.1	Resistenza al lavaggio Wash resistance	UNI 10560	>5000	>5000	>5000	≥5000
8.2	Pulibilità Washability	Appendice B Appendix B	0,59	1,04	0,54	ΔE<3,0
8.3	Resistenza alla muffa Mould resistance	Appendice C Appendix C	0	0	0	<1
8.4	Resistenza agli agenti particolari di lavaggio Resistance to particular washing agents	UNI EN ISO 2812-1 (metodo 3) UNI EN ISO 2812-1 (method 3)	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration
8.5	Resistenza agli agenti di disinfezione Resistance to disinfecting agents	UNI EN ISO 2812-1 (metodo 3) UNI EN ISO 2812-1 (method 3)	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration
8.6	Resistenza allo sbalzo termico Resistance to temperature changes	Appendice D Appendix D	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration
8.7	Resistenza all'elevata umidità Dank resistance	UNI EN ISO 6270-1 UNI EN ISO 6270-1	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration

## Certificazione HACCP

HACCP Certification

Conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n°852 (protocollo HACCP). È idoneo per ambienti industriali del settore alimentare.

Conforms to the regulation (EC) n°852 (protocol HACCP). It's suitable for the food industry.

La copia integrale delle certificazioni di **Idrosmalto** nelle versioni **Opaco**, **Satinato** e **Lucido** possono essere scaricati dal nostro sito web [www.ard-raccanello.it](http://www.ard-raccanello.it) assieme alle relative schede tecniche.

The certificates regarding **Idrosmalto** (Glossy - Satiny - Matt) can be downloaded from our site [www.ard-raccanello.it](http://www.ard-raccanello.it) together with the relative TDS's.

## Destinazione d'uso

Intended use



industria alimentare  
food industry



ambienti pubblici  
public premises



bar e ristorazione  
bar & restaurants



ospedali  
hospitals



reparti di stagionatura  
maturing & ripening chambers



ambienti domestici  
traditional home interior

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E PRODOTTI COMPLEMENTARI

APPLICATION METHOD & SURFACE PREPARATION

Superfici interne mai dipinte Bare interior surface	Superfici murali interne con pitture a tempera Interior surfaces with distemper paintwork	Superfici murali interne con idropitture lavabili Interior surfaces with washable emulsion paintwork	Superfici murali esterne Exterior surfaces	Superfici murali interne già dipinte con vecchi smalti Interior surfaces with old enamel paintwork
LITOSTUCCO s. 1.050 per livellare eventuali imperfezioni for imperfections	LITOSTUCCO s. 1.050 per livellare eventuali imperfezioni for imperfections	ARDPLAN AS/BS s. 1.962 solo per livellare eventuali imperfezioni for imperfections		Irruvidire la superficie roughen the surface
BIANCOFIX s. 0.079 o ISOLEX W s. 0.085 su superfici molto assorbenti on absorbant surfaces			ISOLEX W s. 0.085 o PRIMER RIEMPITIVO COPRENTE s. 0.075	

