



COD. 0.527.1010

traspira

Idropittura traspirante idrorepellente supercoprente Solvent Free

CARATTERISTICHE GENERALI

TRASPIRA è una pittura murale di elevata traspirabilità, forte potere coprente e elevato punto di bianco. TRASPIRA è inodore ed è pensata per la salvaguardia della salute di coloro che vivono nei locali pitturati, degli applicatori e dell'ambiente in generale.

L'elevata traspirabilità consente finiture interne che lasciano migrare il vapore d'acqua dall'interno verso l'esterno evitando la formazione di condensa.

TRASPIRA, oltre ad un ottimo potere coprente e punto di bianco possiede una buona pennellabilità e distensione, rendendo la superficie perfettamente liscia e vellutata.

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto

- Superfici murali interne mai dipinte: spazzolare accuratamente asportando polvere, sporcizia ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni, (fori, crepe e cavillature) con LITOSTUCCO operando con rasate successive; dopo 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le pareti stuccate e ripulire accuratamente.

La scelta dell'isolante va verificata in funzione delle condizioni del supporto: nella generalità dei casi impiegare ISOLEX W o ARDFIX e, nel caso di superfici particolarmente scure, usare BIANCOFIX isolante fissativo coprente; a superficie asciutta applicare due mani di TRASPIRA.

- Pareti interne già dipinte con pitture a tempera: ripulire accuratamente la superficie da polvere e sporcizia e stuccare le eventuali imperfezioni con LITOSTUCCO, procedendo come sopra indicato. Dopo la carteggiatura, isolare le parti stuccate con una mano di ARDFIX, attendere 4 ore ed applicare TRASPIRA.
- Pareti interne già dipinte con idropitture lavabili: ripulire la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare; isolare le parti stuccate con una mano di ARDFIX e dopo 4 ore procedere con TRASPIRA.

Applicazione

TRASPIRA può essere applicata con i mezzi e le modalità seguenti:

- Pennello: rimescolare accuratamente il prodotto, diluirlo con il 30-40% in volume di acqua ed applicarlo incrociando le pennellate; dopo 2-3 ore procedere con una seconda mano diluendo TRASPIRA con il 25-35% in volume di acqua.
- Rullo: diluire con il 25-35% in volume di acqua. TRASPIRA può essere facilmente tinteggiata con le tinte pronte di IDROPAINT, oppure con universali COLORATUTTO. Per non alterare la traspirabilità di TRASPIRA è opportuno derivarne solo tinte tenui che comportino un esiguo impiego di colorante.

- Pistola a spruzzo senz'aria (Airless Spray): indicativamente diluire con il 25-35% in volume di acqua adottando un ugello di diametro 0,25 mm.
- Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.
- Lavare attrezzi ed apparecchiatura, subito dopo l'uso, con acqua.
- Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a +5°C o +35°C.
- TRASPIRA è inserito nei sistemi tintometrici 16COLOURS e WIZARD.
- Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	1700 ± 50 g/l	
VISCOSITÀ A 20°C	15.000 ± 2000 cP	
COLORE	bianco	
ESSICCAZIONE A 20° C	ASCIUTTO AL TATTO	2 h
	SECCO IN PROFONDITÀ	24 h
POTERE COPRENTE	EN 13300 (ISO 6504-3)	Classe 2 a 5 m²/l
BRILLANTEZZA (85°)	EN 13300 (EN ISO 2813)	< 5 G.U. Molto Opaco

RESA

Il ciclo di pitturazione a due mani comporta una resa di circa 5 m²/litro; su supporti molto ruvidi od assorbenti il consumo può essere più elevato.

VOCE DI CAPITOLATO

IDROPITTURA TRASPIRANTE SUPERCOPRENTE INODORE ESENTE DA SOLVENTI

Applicazione su superfici murali interne già predisposte di due strati di idropittura traspirante super coprente a base di copolimeri sintetici in dispersione acquosa e pigmenti coprenti tipo TRASPIRA con un consumo di 0,2 l/m².

Al m² €

I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

Revisione 2024/02



ard raccanello s.p.a.

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1ª Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it - E-mail: assistenza@ard-raccanello.it